

Μεσαίο ιξώδες

Βάση	Κυανοακρυλικός αιθυλεστέρας
Χρώμα	Διάφανο
Ιξώδες στους 25°C	50-100 mPa.s
Πυκνότητα	1,05 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	85°C
Χρόνος συγκόλλησης σε αλουμίνιο	8-20 sec.
Χρόνος συγκόλλησης σε καουτσούκ	8-12 sec.
Πλήρη σκλήρυνση	24 h
Πλήρωση κενών (μέγιστο)	0,07 mm
Αντοχή σε θερμοκρασία	-60°C μέχρι +80°C
Θερμική αγωγιμότητα ASTM C 177	0,1
Αντοχή σε διάτμηση DIN 53283	22 N/mm ²
Χρόνος ζωής 5°C till 8°C	12 months

Οι τιμές είναι μέσες τιμές. Εξυπηρετούν μόνο για την ενημέρωσή σας και δεν παρέχουν καμία εγγύηση.

REACH Καταχώρηση

Δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το προϊόν:

Αμίνες, βενζόλιο, βενζοΐλ, βιοκτόνα, διφαινόλη, DEHP, αραχιδέλαιο, αλογόνο, λατέξ, νανοσωματίδια, ανθεκτικά, απαραίτητα επιφανειοδραστικά, PFOA, PFOX, φθαλικά, σιλικόνη

Περιγραφή για χρήση:

Τα μέρη που πρέπει να συγκολληθούν πρέπει να είναι καθαρά. Περάστε την κόλλα KR 150 με μία λεπτή στρώση λεπτά στη μία πλευρά που θέλετε να κολλήσετε και μετά πιέστε τα 2 μέρη μαζί. Για να επιταχύνετε τη σκλήρυνση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KR ACTIVATOR NO. 9. Για να επιταχύνετε τη σκλήρυνση υλικών όπως PP, PE, Teflon ή σιλικόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το KR PRIMER NO. 7.

Τεχνικό φυλλάδιο

Κόλλα στιγμής

KR GLUE 150

Υλικά και συνδυασμοί προς κόλληση	KR GLUE 150 Κόλλα στιγμής
Υλικό	
Μέταλλο	+
Πλαστικό	++
Καουτσούκ	+
EPDM-Ελατομερές	+
Ξύλο	+
Γυαλί/Κεραμικό	
Δέρμα	
Σχόλια	Γενικής χρήσης-Πλήρωση μικρού κενού
+ Κατάλληλο ++ Ιδανικό	
Αποθήκευση	Δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος Βέλτιστη θερμοκρασία 6 ° C έως 8 ° C
Πληροφορίες	
Συσκευασία	Κωδικός
25 τεμάχια σε φύσιγγες των 5 g	KR.150.PT5
25 τεμάχια σε μπουκάλι των 20 g	KR.150.F20
Άλλα μεγέθη κατόπιν αιτήματος	

Οι πληροφορίες σε αυτό το προϊόν έχουν συγκεντρωθεί από όσα γνωρίζουμε και προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν μπορεί να συναχθεί καμία αξίωση. Πριν από τη χρήση, θα πρέπει να πραγματοποιούνται διεξοδικά πειράματα. Το φυλλάδιο μας αποτελεί μια βάση. Η ευθύνη για πιθανά μέτρα για την προστασία ιδιοκτησίας και προσώπων φέρει ο χρήστης. Δελτία δεδομένων ασφαλείας στο απαιτούμενο πρότυπο είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα κατόπιν αιτήματος.